



## Техническая информация № EX-P010R

# Capalith-Fassaden-Feinspachtel P

Порошкообразная тонкая шпатлевочная масса для фасадов.

EX-P010R

### Описание материала

#### Область применения:

Для плоского шпатлевания шероховатых и неровных грунтованных покрытий, улучшения поврежденных штукатурных и бетонных поверхностей, выравнивания кирпичных кладок поробетона и бетона. Применим для затирки гладких фасадных поверхностей. Максимальная толщина слоя: при шпатлевке поверхности 0-5 мм.

#### Свойства:

- Гидрофобен.
- Погодоустойчив.
- Не слеживается.
- Не набухает.
- Легок в обработке.
- Высокая адгезионность к поверхности подложки.
- Сухая затирка.
- «Вытягивается» на ноль.
- Максимальный размер зерна 0,2 мм.
- Плотность застывшей смеси ок. 1,4 кг/дм<sup>3</sup>
- Плотность свежеразведенной смеси 1,7 кг/дм<sup>3</sup>.

#### Цвет:

Природно-белый.

#### Вяжущее:

Минеральное связующее с добавлением искусственной смолы.

#### Декларация составляющих:

Гидроксид кальция, цемент, кварцевой песок, аддитивы.

#### Внимание:

Не допускать попадания в детские руки, Capalith Fassaden-Feinspachtel P содержит цемент, а также гидроокись кальция и поэтому реагирует как щелочь. Глаза и кожу необходимо защищать. Капли материала немедленно и основательно промывать водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Более подробную информацию смотрите в листках безопасности.

#### Утилизация:

Отдавать в утилизацию только мешки без остатков материала. Отвердевший материал утилизировать как строительный мусор.

#### Подготовка подложки:

Подложка должна не содержать загрязнений, антиадгезивов и быть сухой. Соблюдать VOB, часть C, DIN

### Технология нанесения

18 363, абзац 3.

Сильно впитывающие подложки намочить.

Неравномерно впитывающие, имеющие осыпь песка и мягкие минеральные подложки грунтовать Syliotol Konzentrat, разбавленным 2:1 водой.

Окрашенные подложки очистить и прогрунтовать Caparol Putzgrund.

Гладкий бетон, а также бетон с

несущим старым покрытием

грунтовать Caparol-Putzgrund.

Необработанный шероховатый бетон можно непосредственно шпатлевать после очистки и увлажнения.

#### Пропорция смеси:

Мешок 25 кг фасадной шпатлевки "Capalith Fassaden-Feinspachtel P" размешать без образования комков в 6-7 л воды и дать настояться 5 мин.

#### Жизнеспособность готовой шпатлевки:

Ок. 2,5 ч, при +20 °C и 65% влажности воздуха. Не готовить материала больше, чем можно использовать за это время.

#### Способ нанесения:

Кельмой.

После выравнивания и непродолжительного схватывания затереть губчатой кельмой или выровнять гладилкой из нержавеющей стали.

#### Дальнейшая обработка:

Фасадная шпатлевка Capalith Fassaden-Feinspachtel P может перекрашиваться примерно через 7

дней при нормальных атмосферных условиях (без осадков). Полное отвердевание наступает примерно через 28 дней. Перед дальнейшей обработкой места шпатлевки, в зависимости от системы применяемых материалов, загрунтовать грунтовкой Caparagund, AmphiSilan Grundierfarbe грунтовочной краской AmphiSilan или Syliotol Minera. Зашпатлеванные по всей поверхности стены могут быть покрашены как обычная известковоцементная штукатурка разведенной краской. Учесть пункт "Внимание" на 3-ей старнице. Места дефектов перед дальнейшей обработкой флуатировать и промыть. Следует учесть, что наносить флуат нужно на 1-2 ширины щетки шире чем места ремонта. При многочисленных местах ремонта флуатировать всю поверхность, и старую и новую штукатурку. На штукатурки на основе искусственной смолы грунтование выполняется Caparol Putzgrund, а для силикатных штукатурок - материалом Syliotol Minera.

#### Внимание:

Покрытие необходимо предохранять от быстрого высыхания вследствие прямых солнечных лучей, тепла и принудительной вентиляции в течение как минимум 1 дня, например при помощи сеток или тентов на лесах. При необходимости применять увлажнение.

При высокой влажности воздуха и нанесении покрытий темных тонов возможно появление известковых высолов. Для предотвращения этого явления перед дальнейшей переработкой необходимо выдерживать более длительные сроки высыхания и грунтование материалом Caparagund. Горизонтальные поверхности, покрываемые материалом шпатлевку Capalith Fassaden-Feinspachtel P необходимо закрыть тентом или на них необходимо предусмотреть склон.

#### Минимальная температура обработки:

+5 °C для окружающего воздуха и подложки.

**Расход:**

Ок. 1400-1500 г/м<sup>2</sup>/мм сухого материала в зависимости от шероховатости поверхности. Оптимальная толщина покрытия 1-4 мм. Макс. толщина 5 мм за проход, вытягивается на "ноль".

**Хранение:**

Хранить в сухом месте - как материалы, содержащие цемент и известь, защищать от влаги.

**Указания:****Техническая консультация по срочным вопросам****LACUFA Aktiengesellschaft  
Berlin**

Schnellerstr. 141  
D12439 Berlin  
Tel. +49 3063946 0  
Fax +49 3063946 378

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz  
GmbH & Co Vertriebs KG**

Roßdörfer Straße 50  
D-64372 Ober-Ramstadt  
Tel. +49 6154 711777  
Fax +49 6154 711351

**Caparol Polska Sp. z o.o.**

ul. Powsińska 106  
PL-02-903 Warszawa  
tel. +48 22 6519677  
6519678  
fax +48 22 6422886

**SIA CAPAROL BALTICA**

Mellužu 1  
LV-1067 Riga  
Tel. +371 7 500071  
500072  
Fax +371 7 500080

**RAB CAPAROL BALTICA  
Filialas Lietuva**

Kirtimu g. 41  
LT-2028 Vilnius  
Tel. +370 2 602015  
Fax +370 2 639283

**SIA CAPAROL BALTICA**

**Eesti filiaal**  
Järva 5  
EE-3600 Pärnu  
Tel./Fax + 372 44 37309

**SIA CAPAROL BALTICA****Представительство в  
Р. Беларусь**

ул. Воронянского 7а, офиз 805  
BY-220039 Минск  
тел. +375 17 2281257  
2281258  
тел./факс +375 17 2281256

**ООО «КАПАРОЛ»**

Ул. Выборгская, 16, стр. 4  
RUS-125212 Москва  
тел. +7 095 502 92 12  
факс +7 095 502 92 10  
e-mail: caparol@caparol.ru

**LACUFA Aktiengesellschaft  
Бюро Київ**

вул. Зоологична 3  
UA-252057 Київ  
тел. +38 044 2413912  
2413913  
факс +38 044 2413533

**Техническая информация № EX-P010R по состоянию на июнь 2002 г.**

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.