

Caparol-Tiefgrund TB

Содержащее растворителей, специальное грунтовочное средство для поверхностей внутри и снаружи.

Описание продукта

Назначение:

Бесцветное при высыхании специальное грунтовочное средство для внешних и внутренних поверхностей. Специально для гипсовых поверхностей. Для грунтования и закрепления старых штукатурок с осыпающейся поверхностью, поверхностей со смытым или механически удаленным старым покрытием или подложек с остатками обоев и клея.

Не использовать на теплоизоляционных композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на содержащих полистирол штукатурках.

Не использовать в помещениях, в которых изготавливаются или хранятся продукты питания.

Свойства:

Закрепляет подложки, обладает высокими проникающими возможностями, способна к диффузии и сорбции, отталкивает щелочь, бесцветная при высыхании.

Связующее:

Акриловая смола в вайт-спирите

Плотность:

Ок. 0,8г./см³

Указания и советы по безопасности (сост. на момент распечатки):

Воспламеняемый. Содержит алифатические углеводороды, вайт-спирит. Вреден для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие.

Вреден для здоровья. Проглатывание может вызвать повреждения легких. Повторный контакт может привести к сухой и потресканной коже. Пары могут привести к сонливости и одурманенности. Хранить в местах недоступных детям. Емкости держать плотно закрытыми и хранить на прохладном, хорошо проветриваемом месте. Держать вдалеке от источников воспламенения – не курить. Применять только в хорошо проветриваемых местах. Избегать попадания в глаза и на кожу. При нанесении методом распыления не вдыхать воздушные пары. В случае недостаточной вентиляции помещения применять при работе респираторы.

После попадания в желудок не вызывать рвоту. Немедленно обращаться к врачу предъявив упаковку или этикетку.

Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и землю. Более подробная информация указана в Паспорте безопасности.

Обратите внимание:

Не применять в чувствительных местах без достаточного времени сушки. При использовании материала Caparol-Tiefgrund TB на внутренних поверхностях ощущается типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошую проветриваемость помещения. Для помещений с высокой чувствительностью использовать материал со слабым запахом AmphiSilan Putzfestiger (ТИ № 670).

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. В утилизацию сдавать только пустые ведра. Остатки сдавать на месте сборки лаков и эмалей.

Код продукта для лаков и красок:

M-GF03

Состав:

Акриловая смола, уайт-спирт гликолиевые эфиры

Технология нанесения

Предварительная обработка подложки:

Подложки должны быть сухими, чистыми и не содержащими разделяющие вещества.

VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.

В зависимости от состояния основания – нанести один-два раза методом «сырое по сырому». На слабо или неравномерно впитывающие основания, требующие однако закрепления поверхности можно разбавлять AmphiSilan-Putzfestiger до 10% Caparol AF-Verduener. При грунтовании не допускать образования глянцевого поверхности.

до 10% Caparol AF-Verduener. Прогрунтованные материалом AmphiSilan-Putzfestiger поверхности должны хорошо выдохнуться (при 20 °C мин. 12 часов, при более низких температурах соответственно дольше, при необходимости несколько дней).



Размеры упаковки:

1л., 5л., 10л, 25л и 25 л

Расход:

150-300 мл/м² в зависимости от впитываемости и состояния поверхности. Точный расход устанавливается непосредственно на объекте при пробном покрытии.

Инструменты:

Наносить кистями или щетками пригодными для материалов на растворителях, хорошо втирая в подложку. Можно наносить безвоздушным способом. Не допускать распыление воздухом под давлением, т.к. образуется взрывоопасная смесь. После нанесения промыть инструменты вайт-спиритом.

Совместимость с другими**материалами:**

Чтобы сохранить специфические свойства, Colarol Putzfestiger ни с чем не смешивать.

Нанесение безвоздушным**напылением:**

Угол распыления: 20-50°

Отверстие: 0,015"

Давление при распылении:

60 бар

Очистка инструмента проводится вайт-спиритом.

Разбавление:

При необходимости разбавлять исключительно Caparol AF-Verduenner.

Минимально допустимые температуры при обработке:

Можно наносить и при морозе, в случае сухой, свободной от льда подложки.

Время высыхания:

При температуре +20°C и 65% относительной влажности воздуха не менее чем через 12 часов поверхность готова к дальнейшей обработке.

Соответственно при более низкой температуре время высыхания увеличивается, при необходимости до нескольких дней.

Технология нанесения**Техническая консультация**

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно проконсультироваться нас или наших сотрудников на местах.

Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Internet: www.caparol.com

**LACUFA GmbH
Lacke und Farben**

Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de

**Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG**

Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11
e-mail:
kundenservicecenter@caparol.de